

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### PITTURA ALLA CALCE

#### Технические характеристики

PITTURA ALLA CALCE компании Ойкос – это минеральная водоэмульсионная краска для наружных работ на основе выдержанного известкового теста с гладким матовым эффектом. Она находит идеальное применение при реконструкции исторических или престижных зданий, где необходимо воссоздать или сохранить старинный итальянский декор. Одной из главных характеристик этого продукта является прекрасное сцепление с подложкой, что гарантирует паропроницаемость стены, способствуя испарению внутренней влажности. Благодаря повышенной щелочности, PITTURA ALLA CALCE имеет бактериостатический эффект, препятствуя образованию плесени и бактерий. Материал придаёт поверхностям тёплые затенения, типичные для отделок с «античным» эффектом, получаемых при использовании продуктов на известковой основе. PITTURA ALLA CALCE имеет слабый запах, не горючая, безопасна для человека и окружающей среды.

#### Сфера применения

Наружные стены исторических или престижных зданий.

#### Подготовка подложек

Подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны: новая штукатурка должна выдерживаться на минимум 30 дней для обеспечения полной карбонатизации. Тщательно очистить поверхность щеткой или удалить краску с целью устранения возможных отделяющихся частей: при восстановительных работах, необходимо удалить возможные инфильтрации воды или подтеки. Для идеального результата рекомендуется непосредственное нанесение состава на известковую штукатурку или краску на известковой основе, предварительно помыть и очистить поверхность. Только в случае крайней необходимости, можно нанести разведённое до нужной консистенции, средство CONSOLIDANTE PER CALCE для укрепления осыпающихся и сильно абсорбирующих подложек.

Подложки должны быть однородны, если нужно, выравнять стену материалом RASATURA ALLA CALCE.

#### Способ нанесения

Нанести кистью: первый слой, разведённый на 20÷25% питьевой водой; второй слой, через примерно 4 ч., разведённый на 25÷30% питьевой водой.

**В течение минимум первых 24÷ 48 часов после нанесения, защитить поверхности от дождя.**

#### Отделка и защита

Для улучшения водоотталкивающих свойств, можно нанести защитный состав SUPERFINISH24



через минимум 24-48 часов после окончания нанесения (в оптимальных условиях окружающей среды).

Учитывая особую природу и чувствительность извести, в средне-ярких оттенках, нанесение данного состава может усилить их цветовые нюансы, при этом не влияя на типичную матовость продуктов на основе извести.

Применение чрезмерного количества состава может изменить матовость.

#### Технические характеристики: нанесение

Разведение	20÷30% питьевой водой.
Расход	5 ÷ 8 кв.м/л в два слоя, в зависимости от поглощающей способности подложки
Инструменты для нанесения	Кисть
Закрепляющие средства	CONSOLIDANTE PER CALCE by OIKOS.
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1,30 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	24 ч. (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой
Замечания	<b>Защитить поверхности от дождя в течение первых 24÷48 ч. после нанесения.</b>

#### Технические характеристики: продукт

Состав	Известковое молоко, наполнители, двуокись титана, неорганические пигменты на основе оксидов железа и красителей.
Удельный вес	1,5 кг/л +/- 3%
pH	12.5÷13.5
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	0,043 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/c; VOC: 26 г/л (максимум); Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л



Цвета	белый + цвета по цветовой гамме согласно колеровочной карте
Фасовка	л. 1 - 4 - 14
Предупреждения	Известь - это натуральный материал с особыми характеристиками, эстетическим эффектом и долговечностью, которые крайне зависят от окружающей среды, а также от особенностей подложки.

### Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт классифицируется как опасный в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (CE) 1272/2008 (CLP) и в его последующих модификациях и адаптациях. Проконсультируйте Лист Безопасности для дополнительных сведений. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

### Основные технические условия

Подложки должны быть сухими и выдержанными: штукатурка должна выдерживаться на минимум 30 дней, чтобы обеспечить полное карбонирование. Тщательно очистить поверхность щеткой или удалить краску с целью устранения возможных отделяющихся частей: при восстановительных работах, необходимо удалить возможные инфильтрации воды или течи. Для идеального результата рекомендуется непосредственное нанесение состава на известковую штукатурку или краску на известковой основе, предварительно помыть и обмести поверхность. Только в случае крайней необходимости нанести укрепляющее, разведённое до нужной консистенции, средство типа CONSOLIDANTE PER CALCE by OIKOS для укрепления осыпающихся и сильно абсорбирующих поверхностей.

Подложки должны быть однородны, если нужно выравнять стену материалом RASATURA ALLA CALCE.

Нанести PITTURA ALLA CALCE by OIKOS кистью: первый слой, разведённый на 20-25% питьевой водой; второй слой, через примерно 4 часа, разведённый на 25-30% питьевой водой. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за кв. м., включая материал и работу, строительные леса не включены.

### Заметки

Компания Ойкос Спа гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные



вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.

