

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

NEOKRYLL

Технические характеристики

NEOKRYLL by OIKOS – это прозрачный акриловый грунт для наружных поверхностей. Его состав на основе особых акриловых смол из очень мелких частиц делает продукт глубоко проникающим (до 5 мм), обеспечивая действенное укрепление и изоляцию стены. В первую очередь предназначен для стен с сильно впитывающей поверхностью, стен со старыми осыпающимися красками и штукатурками, стен из бетона, кирпичной кладки, фиброцемента и, в целом, для всех видов стен. Со слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

Наружные и внутренние стены.

Подготовка подложек

Применять на до конца сухую и выдержанную подложку. Новая штукатурка должна выдерживаться не менее 30 дней для обеспечения полной карбонизации. Тщательно очистить или вымыть поверхность для удаления отслаивающихся частей. Если речь идёт о восстановительных работах, подтеки воды должны быть устранены.

Способ нанесения

На подложки с нормальным впитыванием нанести один слой NEOKRYLL by OIKOS, разведённый на 50% питьевой водой. На подложки с высоким впитыванием или меловые подложки, нанести два слоя состава, на невысохшую поверхность - разведённый на 100% питьевой водой. Наносить продукт можно кистью, валиком или распылителем (с соплом 1,3 мм). Подождать 4-6 часов прежде, чем наносить продукты отделки.

Отделка

Декоративная отделка линии Exterior.

Технические характеристики: нанесение

Разведение	50 -100% питьевой водой, в зависимости от впитывания подложки.
Расход	14 - 18 кв.м/л в два слоя, в зависимости от впитывающей способности подложки
Инструменты для нанесения	Кисть, валик или распылитель (с соплом 1,3 мм).

Температура нанесения	+5 °C - +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 - 2 часа (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	10 - 12 часов (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Возможность перекрашивания	через 4 - 6 часов (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс нанесения и проникновения.
Удельный вес	1 кг/л +/- 3% (Белый)
pH	7 - 8
Вязкость	50 +/-10% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25 °C)
Температура хранения	+2 °C - +36 °C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	Соответствует стандарту DIN ISO 4624.
Сопротивление отрыву	1,3 N/мм ² , разрыв сцепления ниже поля действия состава.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ h; VOC: 2 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 50 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 30 г/л
Цвет	Бесцветный
Фасовка	1 - 5 - 10 - 20 л

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено

SCHEDA TECNICA EXT/nk/02

принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Новые подложки должны быть сухими и выдержанными. При подложках с нормальным впитыванием, нанести один слой акрилового грунта такого, как NEOKRYLL by OIKOS. На подложки с высоким впитыванием или меловые подложки, нанести два слоя NEOKRYLL, не ожидая высыхания. Подождать 4 - 6 часов прежде, чем наносить продукты отделки.

Должны быть соблюдены все правила нанесения.

Стоимость - за кв. м., включая материал и работу, строительные леса не включены.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.